MAPEI

# Ultrabond Eco 575

## Adhesif en dispersion aqueuse hautes performances a très faible taux de substances organiques volatiles (VOC) préconise pour le collage des plinthes

### DOMAINE D'EMPLOI

**Ultrabond Eco 575** permet le collage en mur intérieur, de plinthes et profilés en PVC, caoutchouc, bois, moquette, sur tous les supports absorbants tels que plâtre, plâtre cartonné, enduits de ciment, etc.

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

**Ultrabond Eco 575** est un adhésif à base de résines synthétiques en dispersion aqueuse, qui se présente sous la forme d'une pâte beige, prête à l'emploi, conditionnée en cartouche afin de faciliter l'application.

**Ultrabond Eco 575** ne contient pas de solvant et le taux de substances organiques volatiles (VOC) est pratiquement nul. Il n'est nocif ni pour l'applicateur ni pour l'utilisateur des locaux où il est appliqué.

**Ultrabond Eco 575** présente, après durcissement, des caractéristiques d'adhérence élevées et devient résistant à l'humidité. Il ne provoque ni tache ni auréole sur les plinthes de couleur claire.

### INDICATIONS IMPORTANTES

- Ne pas utiliser à l'extérieur.
- Ne pas utiliser à des températures inférieures à +5°C et supérieures à + 35°C.
- Ne pas appliquer sur des résidus de colles ou de peintures.

### MODE D'EMPLOI

#### Préparation du support

**Ultrabond Eco 575** peut être utilisé sur tous les matériaux couramment utilisés pour la réalisation et la finition des parois et des cloisons, sous réserve qu'ils soient absorbants, propres, sains, solides et secs.

Eliminer toute partie mal adhérentes ou toute substance pouvant nuire à l'adhérence (peintures, graisse, etc.).

#### Application du produit

**Ultrabond Eco 575** est prêt à l'emploi et ne nécessite aucune préparation.

Pour l'application, il suffit de couper l'embout et d'appliquer le produit avec un pistolet à extruder.

**Ultrabond Eco 575** s'applique sur l'envers de la plinthe ou directement sur le support, en quantité suffisante, afin de permettre un bon transfert de colle sur les deux parties à assembler.

**Ultrabond Eco 575** s'applique par cordons de 5 mm de diamètre en fonction de la hauteur de la plinthe.

# Ultrabond Eco 575

*Collage de plinthes en bois avec Ultrabond Eco 575*

*Plinthe en bois collée avec Ultrabond Eco 575*

## DONNEES TECHNIQUES (valeurs types)

| IDENTIFICATION DU PRODUIT | |
|---|---|
| **Consistance:** | pâte crémeuse |
| **Couleur:** | beige |
| **Masse volumique (g/cm³):** | 1,38 |
| **Viscosité Brookfield (mPa·s):** | 700 000 |
| **Extrait sec (%):** | 70 |
| **pH:** | 8,5 |
| **Conservation:** | 24 mois en emballage d'origine |
| **Classe de danger selon Directive 99/45 CE:** | aucune.<br>Avant utilisation consulter le paragraphe "Instructions de sécurité pour la préparation et la mise en oeuvre" et les informations reportées sur l'emballage et sur la Fiche des Données de Sécurité |
| **Classification douanière:** | 3214 10 10 |
| **DONNEES D'APPLICATION** à **+23°C - 50% H.R.** | |
| **Température d'application:** | de +5 à +35°C |
| **Temps ouvert:** | 25 minutes |
| **Durcissement final:** | après 24 heures |

Afficher le revêtement en plinthe en ayant soin de respecter le temps ouvert d'**Ultrabond Eco 575** (25 minutes à +23°C, 50% H.R.) puis exerçer une pression.

Les profilés en rouleaux devront être déroulés quelques heures avant la pose afin de diminuer les tensions dues à l'emballage.

La pose sur surface courbe peut nécessiter un maintien temporaire, à l'aide d'un petit clous métallique.

### Nettoyage

Le produit frais s'élimine facilement des outils, à l'eau. Une fois durci, il peut être éliminé à l'alcool.

### CONSOMMATION

Environ 12 m par cordon.

### CONDITIONNEMENT

Cartouches de 325 ml.

### STOCKAGE

24 mois en emballage d'origine.
**Ultrabond Eco 575** craint les expositions prolongées au gel.

### INSTRUCTIONS DE SECURITE POUR LA PREPARATION ET LA MISE EN ŒUVRE

**Ultrabond Eco 575** n'est pas considéré comme dangereux par rapport aux normes européennes en vigueur relatives à la classification des produits. Il est recommandé d'observer les précautions

habituelles concernent la manipulation des produits chimiques.
La Fiche Des Données De Sécurité est disponible sur demande pour les utilisateurs professionnels.

PRODUIT RESERVE A UN USAGE PROFESSIONNEL.

**AVERTISSEMENT**

*Les informations et prescriptions de ce document résultent de notre expérience. Les données techniques correspondent à des valeurs d'essais en laboratoire. Vérifier avant utilisation si le produit est bien adapté à l'emploi prévu dans le cadre des normes en vigueur.*
*Ce produit est garanti conformément à ses spécifications, toute modification ultérieure ne saurait nous être opposée.*

Les indications données dans cette fiche technique ont une portée internationale. En conséquence, Il y a lieu de vérifier avant chaque application que les travaux prévus rentrent dans le cadre des règles et des normes en vigueur, dans le pays concerné.

**Ce symbole identifie les produits MAPEI sans solvant ou à faible émission de substances volatiles (VOC) qui sont testés et certifiés par des organismes qualifiés (exemple TFI: allemand, CRI: américain)**

**Les références chantier relatives à ce produit sont disponibles sur simple demande**

# Ultrabond Eco 575

(F) A.G. BETA

La reproduction intégrale ou partielle des textes, des photos et illustrations de ce document, faite sans l'autorisation de Mapei, est illicite et constitue une contre façon

285-5-2005

MAPEI®

LE PARTENAIRE MONDIAL DES CONSTRUCTEURS

## SYSTEMES DE GESTION CERTIFIES DE MAPEI GROUPE (Qualité, Environnement et Sécurité)

CERTIQUALITY No. 250 — MAPEI S.p.A. - ITALY

CERTIQUALITY No. 5776 — MAPEI SUISSE SA

DNV No. 12026-2002 AQ-BUD-TGA — MAPEI Kft. - HUNGARY

ITC No. 03 0063 SJ — MAPEI s.r.o. - CZECH REP.

CERTIQUALITY No. 6853 — MAPEI CORP - U.S.A.

OMI No. 004157 — MAPEI INC - CANADA

CERTIQUALITY No. 3358 — MAPEI FAR EAST Pte Ltd MAPEI MALAYSIA SDN BHD

IRAM No. AR-OS-688 — MAPEI ARGENTINA S.A.

CERTIQUALITY No. 1517 — MAPEI FRANCE

DNV No. 94-OSL-AQ-6236 — RESCON MAPEI AS - NORWAY

www.mapei.com